





tiflah iġġorr il-materja pittorika. Ghajr għal xi ftit irqajja ta' żebgħa li waqgħu minn mal-preparazzjoni u ntilfu, l-istrati pittoriċi għadhom imqabbda tajjeb mas-support tat-tila. L-isfond dehbi għadu jleqq u sabiħ. Minħabba li kienu mramblin u jista' xi darba ġie mpogġi fuqhom xi piż tqil, il-tila u ż-żebgħa għandhom xi ksur matul l-għoli tagħhom.

### Konservazzjoni u Restawr

L-integrita' strutturali tal-pitturi għadha aċċettabli. Xi deformazzjonijiet superfiċjali u ksur li fihom ma tantx jagħti fil-ghajn, u għalhekk kull waħda ġiet miġbuda fuq tilar tal-injam b'gonot expandibli bil-kavilji mingħajr ma twaħħlu fuq support ġdid ta' rinforz (“lining”). Għat-twaħħil intuzaw “staples” flok taċċi biex l-istruttura pittorika ma tbatix minn skossi waqt id-daqqiet tal-martell. Mit-trab li ngabar fuqhom ġew imnaddfa b'sistema mekkanika u kimika (2A). Imbagħad il-partijiet nieqsa taż-żebgħa ġew mimlija b'żebgħa tal-varniċ



b'konsistenza ta' velaturi opaki. Għall-partijiet nieqsa fl-isfond tad-deheb kien diffiċli li jitqabel materjal dehbi ieħor b'mod deċenti u għalhekk ġew mimlija b'taħlita ta' żebgħa tal-varniċ b'konsistenza ta' velaturi trasparenti iżjed ċara mill-kuntest (a sotto tono) li jagħtu dehra iktar magħquda lill-pitturi (rit. 7 u 8).

Dawn l-interventi kollha saru bil-ghan li l-pitturi jigu konservati kemm jista' jkun kif għamilhom l-artist. Hemm hsieb li fil-futur, fit-truf titwahħal lista tal-injam wiesgħa 0.5cm mogħti l-varniċ (semi mat) bħala gwarniċ li jagħti dehra iktar preżentabbli lill-pittura.

### Konservazzjoni Preventiva

Il-pitturi konservati u restawrati sa jkunu mdendlin fil-kumpless tas-Santwarju Ta' Pinu. Għandhom jigu osservati kull 6 xhur fuq quddiem kif ukoll fuq wara ħalli jekk maż-żmien jidher fihom xi dannu, jiġi trattat qabel ma tikber il-hsara. ●

